מעבדות בניין

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9411914067/3

פרטי ההזמנה:

[redacted]

תאריך ההזמנה: 18/8/2014

תאור המוצר

ציפוי אלסטי דמוי אבן טבעית שיושם על בלוקי סיליקט במידות 20X 40 ס"מ.

פרטי הנטילה

המדגם נבדק בתאריך : 2/11/2014 מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח : **המזמין**

גודל המדגם : 2 דוגמאות

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין , בדיקת חדירות מי גשם לפי שיטה המתוארת בסעיף : 3.5.3; "בדיקת חדירות מים בתנאי גשם " של התקן הישראלי ת"י 1731 – "ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים", מדצמבר 1995.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	

תוצאות הבדיקה

הערות : הדוגמא יושמה והובאה על ידי מזמין הבדיקה.

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2 .

<u>הערה</u>: דו"ח בדיקה זה מבטל דו"ח בדיקה קודם מס' 9411914067 מתאריך 02/11/14 עקב עדכון שם המזמין לבקשתו.

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

12/02/15

תוצאות הבדיקה

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	תוצאה למדגם	דרישת ת"י 1731 סעיף 3.5.3
3.5.3	בדיקת חדירות מים בתנאי גשם	לא עברו מים לצידה האחורי של הדוגמא לא נראו כתמי רטיבות בגב הדוגמא	לא יעברו מים דרך כל דוגמה ולא יופיעו טיפות מים בצידו האחורי של הציפוי אם יופיעו כתמי רטיבות לא יגדל משקלה של כל דוגמה יותר מ – 200 ג'