מעבדות בניין

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9411901831

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : גילאר בע"מ
מענו : ת.ד. 5042 קדימה 60920
תאריך ההזמנה : 14/01/30

תאור המוצר

דבקים לאריחים - דבק צמנט מיוחד

סוג הדבקC2 :; סוג הדבק משני: TES2; שם החומר: סיקה סרם 235 פלקס; מספר מנה: 00.00.00

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 13/12/04 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 4.1.1-חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה., 4.1.2-חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים., 4.1.3-חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום., 4.1.4-זמן חופשי (דקות)., 4.1.5-החלקה (לאחר 24 שעות)., 4.1.8-עיווי רוחבי דבק בעל גמישות גבוהה., 7-על גבי כל אריזה יסומנו בעברית בסימון ברור וברקיימה הפרטים האלה סימון ותיוו- של התקן הישראלי ת"י 4004 חלק 1 - דבקים לאריחים: הגדרות לפחות
ודרישות, מאוקטובר 2013

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר או תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
לא ניתן לקבוע האם המוצר מתאים לתקן כי רק חלקן של הדרישות נבדק.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם הבודק: איגור אלפרין תפקיד בודק
שם המאשר: זהר פיסיק תפקיד ראש מדור

2014/02/03
תאריך הפקת תעודה

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, מעבדות בניין, טל' 03-6465125,פקס 03-6429080 www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9411901831

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
4.1.1	חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.		מתאים
4.1.2	חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים.		מתאים
4.1.3	חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.		מתאים
4.1.4	זמן חופשי (דקות).		מתאים
4.1.5	החלקה (לאחר 24 שעות).		מתאים
4.1.8	עיווי רוחבי דבק בעל גמישות גבוהה.		מתאים
7	**סימון ותיווי-** **על גבי כל אריזה יסומנו בעברית בסימון ברור ובר-קיימה הפרטים האלה לפחות**		**מתאים**

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9411901831

נספח לסעיף 4.1.1 חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.	
חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	1.51
דגימה מקסימום:	2.00
ממוצע(מגפ"ס):	1.8
דרישה:	ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-1.0.
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 4.1.2 חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים.	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	0.97
דגימה מקסימום:	1.44
ממוצע(מגפ"ס):	1.2
דרישה:	ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-1.0.
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 4.1.3 חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.	
חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	2.80
דגימה מקסימום:	3.07
ממוצע(מגפ"ס):	3.0
דרישה:	ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-1.0.
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 4.1.4 זמן חופשי (דקות).	
זמן חופשי (דקות)	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	0.77
דגימה מקסימום:	0.98
ממוצע(מגפ"ס):	0.9
דרישה:	ממוצע כושר ההידבקות גדול מ-0.5.
זמן הבדיקה בדקות:	30
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 4.1.5 החלקה (לאחר 24 שעות).	
החלקה (לאחר 24 שעות)	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	0.3
דגימה מקסימום:	0.4
ממוצע(מ"מ):	0.3

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9411901831

נספח לסעיף 4.1.5 החלקה (לאחר 24 שעות).	
החלקה (לאחר 24 שעות)	
שם הנושא	תוצאה
דרישה:	(' ממוצע קטן מ -0.5 מ"מ.')
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 4.1.8 עיווי רוחבי דבק בעל גמישות גבוהה.	
עיווי רוחבי דבק בעל גמישות גבוהה	
שם הנושא	תוצאה
דגימה מינמום:	5.2
דגימה מקסימום:	5.7
ממוצע(מ"מ):	5.4
דרישה:	(' ממוצע גדול מ -5 מ"מ.')
מסקנה:	מתאים

נספח לסעיף 7 סימון ותיוויי-	
סימון ותיוויי	
סימון על גבי האריזה	מסקנה
א. שם המוצר	מתאים
ב. שם היצרן,מען,סימן מסחר רשום. אם חומר מיובא-גם ארץ מוצא מוצר,יבואן ומען	מתאים
ג. תאריך וקוד הייצור,הקיים בהחסנה("חיי מדף") ותנאי ההחסנה	מתאים
ה. כינוי הדבק לפי מין וקבוצה כמפורט בסעיף 6	מתאים
ו. הוראות שימוש תקינים	מתאים
ז. כמות החומר באריזה(מבוטאת במשקל או בנפח)	מתאים