SYSTEM
סיסטם מעבדות מחקר ופיתוח בע"מ

דו"ח על בדיקת חיפוי גמיש פלקס דקור בסביבת הים

פרטי האתר הדגימה:	מס' פרוי[redacted]		גודל המדגם (מס' הדוגמאות): 3
	מס' הזמ[redacted]		
שם הפרויקט: בדיקת התגבשות מלחים לחומר ציפוי אלסטית דקורטיבית	תאריך נטילת המדגם: 23/09/16	מטאמה פיק: - חומר ציפוי גמיש לחיפוי קירות – פלקס דקור	מידות הדוגמא (מ"מ): 2.5 * 200 * 200
שם המזמין: פלקס דקור - עיצוב באבן אלסטית בע"מ	מקום נטילת המדגם: הדוגמאות נמסרו ע"י נציג המזמין		גוון הדוגמאות: בז'
[redacted]			העיבוד: גימור טלטיש
[redacted]		כמות המנה (מ"ר): -	כינוי הדוגמאות : פלקס דקור– אבן אלסטית
[redacted]	בא כוח המזמין	ספיגות מוצהרת: -	ספק/יצרן : פלקס דקור – עיצוב באבן אלסטית בע"מ

תוצאות הבדיקות

סע' התקן	6.1.15			6.1.7		6.1.9		6.1.2		6.1.1	6.1.3	6.1.8			
דוגמה מס'	עובי (מ"מ)			חוזק תחילי בלחיצה - מגפ"ס		חוזק תחילי בכפיפה - מגפ"ס		ספיגות נימית (גרם למ"ר לשעה ½)		ספיגות מים כוללת %	משקל סגולי מרחבי ק"ג/מ"ק	עמידות בהתגבשות מלחים			
	ב- 4 פאות		מקס'	בניצב לאבן	במקביל לאבן	לאורך האבן	לרוחב האבן	בניצב לאבן	במקביל לאבן			יריידה בחוזק לחיצה/כפיפה		שינוי יחסי במסה ΔM (%)	בדיקה חזותית לאחר 15 מחזורים
												הפרש	יריידה (%)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	ללא סדקים, התפוררות או הפרדות שכבות
	-	-													
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
	-	-													
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	
	-	-													
דרישות:				מינ' 45 / 60		מינ' 3 / 5		מקס' 800/500 גרם למ"ר לשעה½		2 %	מינ' 2160 / 2300 ק"ג/מ"ק	מקס' 40%		מקס' 3%	ללא סדקים, התפוררות או הפרדות שכבות
התאמה לתקן 2378:				לא ישים		לא ישים		לא ישים		לא ישים	לא ישים	לא ישים		מתאים	מתאים

הערות: הבדיקות בוצעו על חומר ציפוי גמיש אלסטי דקורטיבי מסוג פלקס דקור עפ"י דרישת נציג המזמין , עמוד 1 מתוך 2 .

שם הבודק: חיים וייסמן

שם המאשר: גדי מאור – מנהל תחום טכני

תאריך: 31/10/16

חתימה:

טופס מס' 02- 5233